

ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A

Dinamik olarak hafif uzun ömür gresi



Bir bakışta avantajlarınız

- Çok iyi korozyon koruması, iyi yaşlanmaya ve oksidasyon direnci sayesinde uzun çalışma ömrü ve maliyet tasarrufu sunar.
- Özellikle yüksek devir ve düşük sıcaklıkta yıllarca denenmiş ve test edilmiştir.
- Düşük sürtünme sayesinde rulmanlarda ısınmayı azaltır ve uzun çalışma ömrü sağlar.

Sizin ihtiyaçlarınız - bizim çözümlerimiz

Kaymalı ve makaralı rulmanlar için hafif yapıda, uzun ömür gresidir. Ester yağ, mineral yağ ve lityum sabundan oluşur. Yaşlanmaya, oksidasyona ve suya karşı dirençlidir; korozyona karşı güvenilir koruma sağlar.

Uygulama

Düşük sıcaklık ve yüksek devirde çalışan taşlama millerinde, takım tezgahı millerinde, mil yataklarında, tekstil millerinde, OE-eğirme türbinlerindeki yataklarda, hassas ve optik yataklarda kullanıma uygundur.

Uygulama notları

ISOFLEX NBU 15, fırça, spatula, gres tabancası ve gres kartuşu ile uygulanabilir. Fırça, spatula, gres tabancası veya gres kartuşu ile uygulanabilir. Çok sayıda elastomer ve plastik bileşimi nedeniyle, malzemenin yağlayıcı ile uyumluluğunun kontrol edilmesini tavsiye ederiz.

Malzeme güvenlik bilgi formu

Malzeme güvenlik bilgi formlarını www.klueber.com adresli web sitemizden temin edebilirsiniz. Ayrıca Klüber Lubrication yetkilisi aracılığı ile de ulaşabilirsiniz.

Ambalaj boyutları	ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A
Kartuş 400 g	+
Kutu ambalaj 1 kg	+
Kova 5 kg	+
Kova 25 kg	+
Fiç 180 kg	+

Ürün bilgisi	ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A
Artikel numarası	004013
yapı, kalınlaştırıcı	lityum sabun
Bileşim, yağ tipi	ester yağ , mineral yağ
Renk	sarı
Yapı	homojen , kısa lifli
çalışma sıcaklığı, alt limit	-50 °C
çalışma sıcaklığı, üst limit	120 °C

ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A

Dinamik olarak hafif uzun ömür greşi



Ürün bilgisi	ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A
Yoğunluk, Klüber yöntemi: PN 024, 20°C	yaklaşık 0.88 g/cm ³
Çalışmış penetrasyon, DIN ISO 2137 / ASTM D217, 25°C, alt limit	265 0.1 mm
Çalışmış penetrasyon, DIN ISO 2137 / ASTM D217, 25°C, üst limit	295 0.1 mm
Shear viskozitesi, Klüber yöntemi: PN 008@DIN 53019-1, ekipman: rotasyonel viskometre, 25°C, 300 s ⁻¹ , alt limit	2000 mPas
Shear viskozitesi, Klüber yöntemi: PN 008@DIN 53019-1, ekipman: rotasyonel viskometre, 25°C, 300 s ⁻¹ , üst limit	4000 mPas
Baz yağın kinematik viskozitesi, DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C	yaklaşık 3.5 mm ² /s
Baz yağın kinematik viskozitesi, DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C	yaklaşık 15 mm ² /s
SKF-EMCOR, DIN 51802, Klüber yöntemi: saf su, 168 hours	0 korozyon derecesi
Düşük sıcaklık torku, IP 186, -60°C, çalışma torku	≤ 100 mNm
Düşük sıcaklık torku, IP 186, -60°C, başlatma torku	≤ 1000 mNm
Akma noktası, DIN ISO 2176 / IP 396	≥ 190 °C
Hız faktörü (n x dm)	yaklaşık 1000000 mm/min
Üretim tarihinden itibaren minimum raf ömrü – açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru yerde, yaklaşık	36 ay

Klüber Lubrication – your global specialist

Bizim tutkumuz, yenilikçi tribolojik çözümlerdir. Kişisel hizmet ve danışmanlığımızla, müşterilerimize dünya genelinde başarılı olmaları için bütün endüstriyel alanlarda ve bütün pazarlarda yardımcı oluyoruz. İddialı mühendislik konseptleri ve deneyimli, yetkin elemanlarımızla 90 yıldan bu güne, yüksek kaliteli yağlardan beklenen özellikleri ustaca karşılıyoruz. Bize ulaşmanızı dört gözle bekliyoruz.

Klüber Lubrication Yağlama Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Cad. 10. Sok.
Kapaklı / Tekirdağ / Türkiye
Telefon: +90 282 758 1530, Fax +90 282 758 2935

Bu ürün bilgi formunda bulunan bilgiler basım tarihindeki mevcut bilgi ve tecrübelerimize dayanarak yazılmıştır ve teknik tecrübelerle dayanarak uygun kullanım veya uygulamalar hakkında bilgi amaçlıdır. Ürün hakkında garanti veya taahhüt içermez. Belirli bir uygulama için seçilen ürün ile ön saha testlerini gerçekleştirme yükümlülüğünü kullanıcıya bırakır. Yağlayıcı bileşimi, kullanım amacı ve uygulama metoduna bağlı tüm bilgiler rehber niteliğindedir. Yağların teknik değerleri mekanik, dinamik, kimyasal ve termal yüklerle, zamana ve basınca bağlı olarak değişebilir. Bu değişiklikler, bir ekipmanın fonksiyonunu etkileyebilir. Spesifik uygulamalarınız ve daha kapsamlı bilgi için satış danışmanımızla irtibat kurmanız tavsiye edilir. Klüber ürünleri sürekli olarak geliştirilmektedir. Dolayısıyla Klüber Lubrication bu ürün bilgi föyündeki bilgilerin tamamını bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Yayıncı ve Telif Hakkı: Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG. Yeniden basımı, kısmen de olsa, sadece kaynak gösterilerek ve bir örneği gönderilerek sadece Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG izni alınarak mümkündür.