

# BIOADHESIVE PLUS



Gres



Doğada çözünebilen Kalsiyum sabunlu gres. Çevreye uyumlu yağ (Environmentally Acceptable Lubricant-EAL). Mükemmel yüzeye yapışkanlık ve su direnci özelliği

## UYGULAMALAR

**Doğada çözünebilen**  
**Suya dirençli**  
**Tüm marine ve endüstriyel**  
**uygulamalarda**

- **BIOADHESIVE PLUS** sulu ortamlarda (deniz suyu dahil) çalışan metalik parçaları koruması için geliştirilmiştir
- **BIOADHESIVE PLUS** marin uygulamalarında ve kızak raylarının, metal halatların, vinçlerin, zincirlerin yağlanmasında kullanılır
- **BIOADHESIVE PLUS** yedek parçaların koruma amaçlı yağlanmasında kullanılır. **BIOADHESIVE PLUS** doğa ile temas etme durumlarında zararsızdır
- **BIOADHESIVE PLUS** manuel olarak fırça veya uygun bir aletle uygulanabilir. İdeal yağlama ve performans için kullanılan aletler temiz olmalıdır.

## SPESİFİKASYONLAR

- US EPA 2013 VGP standartının çevreye uyumlu yağ (EAL) gereksinimini karşılar
- ISO 6743-9: L-XBIA 1
- DIN 51502: ME1E-20

## AVANTAJLAR

**Su direnci ve anti-**  
**korozyon özelliği**

**Düşük çevresel etki:**  
**doğada çözünebilir**

- **BIOADHESIVE PLUS** suda çözünmez, suya karşı yüksek direnç gösterir
- **BIOADHESIVE PLUS** deniz suyu varlığında dahi mükemmel korozyon direnci gösterir
- **BIOADHESIVE PLUS** metalik yüzeylere iyi yapışır
- **BIOADHESIVE PLUS** kurşun veya insan sağlığına ve çevreye zarar veren ağır metalleri içermez.
- **BIOADHESIVE PLUS** doğada çözünebilen, minimum zehir ihtiva eden ve toprakta birikmeyen gres. (OECD 301B testi).

## KARAKTERİSTİKLER

	METOD	BİRİM	BIOADHESIVE PLUS
Sabun/kalınlaştırıcı		-	Kalsiyum
NLGI grade	ASTM D 217/DIN 51 818	-	1
Renk		-	Açık Kahverengi
Görüntü		-	Yumuşak, çok yapışkan
Çalışma sıcaklık aralığı		°C	-20 to 90
Penetrasyon @ 25°C	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 mm	310-340
Paslanmazlık performansı SKF- EMCOR distile su ile	ISO 11007	rating	0-0
Damlama noktası	IP 396/DIN ISO 2176	°C	145
Paslanmazlık performansı SKF- EMCOR tuzlu su ile	ISO 11007	rating	1-1
40 psi su basıncı altında tutunma testi	ASTM D 4049	%	45
Baz yağın kinematik viscositesi @ 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm <sup>2</sup> /s	320

**TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş**  
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.  
Akkom Ofis Park Kelif Plaza  
3.Blok No:2 Kat:3  
34768 Ümraniye-İSTANBUL

**BIOADHESIVE PLUS**  
**Haziran 2017**

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.