

FINAVESTAN



Nonfood Compounds
Program Listed 3H

Teknik Beyaz Mineral Yağ



Tıbbi Beyaz Yağlar

UYGULAMALAR

- Polymer
- Farmosötik ürünler
- Genel endüstri

FINAVESTAN beyaz yağlar ürün grubu yüksek saflık ve yüksek performans gerektiren birçok farklı uygulamada kullanılır:

- Polymer : Polistiren, polietilen, polipropilen için plastikleştirici ve harici yağlayıcı; katalizör taşıyıcı ve pigment dispersan
- Farmasötikler : Müshil maddeler, kremler ve merhemler, kapsül yağı
- Kağıt : Kesme ve yarık yağlayıcı
- Toz tutkal, köpük gidericiler, mobilya cilaları

Uygulama, her ülkedeki geçerli yasa ve yönetmeliklere tabidir

- CAS no :8042-47-5
- EINECS no :232-455-8
- INCI no (EU) : Likit parafin

SPESİFİKASYONLAR

FINAVESTAN beyaz yağlar aşağıdaki özelliklerin gereksinimlerini karşılamaktadır⁽¹⁾

- Avrupa Farmakopesi, en yakın tarihli⁽²⁾
- US Farmakopesi, en yakın tarihli
- US FDA, 21 CFR 178.3620 ve 178.3570, beyaz mineral yağ
- Gıda maddeleriyle temas eden plastik malzemeler ve ürünlerle ilgili Avrupa Yönetmeliği 2011/10 / CE ⁽³⁾
- **FINAVESTAN** beyaz yağları NSF 3H ve H1 tescilli olup, kazara gıda teması için uygundur⁽⁴⁾

(1)Her düzenleme için, FINAVESTAN yağının seçilen derecesine (viskozite) göre beyaz mineral yağı tanımına bakın

(2)FINAVESTAN A 50 B, A 210 B ve A 520 B, viskozitesi nedeniyle Avrupa Farmakopesi kapsamına girmez, ancak bu farmakopenin tüm saflık gerekliliklerine ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli ulusal farmakopesi düzenlemelerine adapte edilmiştir.

(3)Sadece FINAVESTAN A 360 B ve A 520 B, 2011/10 / CE Yönetmeliğine uygundur

AVANTAJLAR

Saflık kalitesi

- **FINAVESTAN** beyaz yağları, petrolün son derece yüksek saflığını garanti eden birkaç önemli rafinaj aşamasında elde edilmektedir.
- **FINAVESTAN** şeffaf ve renksiz yağlardır. Ayrıca kokusuz ve tatsızdırlar.
- Tıbbi sınıflarda olan **FINAVESTAN** beyaz yağları, her ülkedeki düzenlemelere tabi kozmetik, ilaç ve gıda ile ilgili endüstrinin gereksinimlerini karşılamaktadır

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

FINAVESTAN
Nisan 2021

KARAKTERİSTİKLER

	METOD	BİRİM	FINAVESTAN							
			A 50 B	A 80 B	A 100 B	A 180 B	A 210 B	A 300 B	A 360 B	A 520 B
Saybolt Renk (min)	ASTM D 156	-	+30	+30	+30	+30	+30	+30	+30	+30
Viskozite @ 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	8	15	23	30	40	62	68	100
Yoğunluk @ 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	830	854	856	858	860	862	864	868
Akma noktası(max)	ASTM D 97	°C	-6	-6	-6	-6	-9	-12	-12	-9
Parlama noktası	ASTM D 92	°C	150	180	195	200	210	236	240	250

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.